МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й
С Т А Н Д А Р Т

ГОСТ
1577—

(проект,
первая редакция
RU)

ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ И ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННОЙ КАЧЕСТВЕННОЙ СТАЛИ

Технические условия

Настоящий проект стандарта не подлежит применению
до его принятия

Москва
Российский институт стандартизации
202

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием «Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им. И.П. Бардина» (ФГУП «ЦНИИчермет им. И. П. Бардина»)

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 120 «Чугун, сталь, прокат»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от №)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 202 № межгосударственный стандарт ГОСТ 1577–202 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 202 г.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 1577–93

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

© Оформление. ФГБУ «РСТ», 202

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения……..…….

2 Нормативные ссылки……..

3 Термины и определения ……..……..……..……

4 Обозначения……..……..……..……

5 Классификация и сортамент……..……..……..

6 Условия заказа……

7 Технические требования……..

8 Правила приемки……

9 Методы испытаний…….

10 Транспортирование и хранение……

11 Требования безопасности и охраны окружающей среды……..

12 Гарантии изготовителя……

Приложение А (обязательное) Схема и примеры условных обозначений проката…….

Приложение Б (обязательное) Схема отбора проб для контроля механических свойств, приведенных в таблицах 5 и 6……

Приложение В (справочное) Режимы термической обработки заготовок для контроля механических свойств, приведенных в таблицах 5 и 6……..

Библиография…….

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ И ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННОЙ КАЧЕСТВЕННОЙ СТАЛИ

Технические условия

Rolled sheets and wide strips of structural quality steel. Specifications

Дата введения –

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на прокат горячекатаный толстолистовой и широкополосный из качественной конструкционной нелегированной и легированной стали.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 8.001 Государственная система обеспечения единства измерений. Организация и порядок проведения государственных испытаний средств измерений*

ГОСТ 8.326 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическая аттестация средств измерений*

*На территории Российской Федерации действуют Порядок проведения испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа, Порядок утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений, Порядок выдачи свидетельств об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений, установления и изменения срока действия указанных свидетельств и интервала между поверками средств измерений, Требования к знакам утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений и порядка их нанесения, утвержденные приказом Минпромторга России от 30 ноября 2009 года N 1081

ГОСТ 82 Прокат стальной горячекатаный широкополосный универсальный. Сортамент

ГОСТ 1497 (ИСО 6892—84) Металлы. Методы испытаний на растяжение

ГОСТ 4543 Металлопродукция из конструкционной легированной стали. Технические условия

ГОСТ 7268 Сталь. Метод определения склонности к механическому старению по испытанию на ударный изгиб

ГОСТ 7502 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 7564 Прокат. Общие правила отбора проб, заготовок и образцов для механических и технологических испытаний

ГОСТ 7565 (ИСО 377-2—89) Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения химического состава

ГОСТ 7566 Металлопродукция. Правила приемки, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 9012 (ИСО 410—82, ИСО 6506—81) Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю

ГОСТ 9045 Прокат тонколистовой холоднокатаный из низкоуглеродистой качественной стали для холодной штамповки. Технические условия

ГОСТ 9454 Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах

ГОСТ 10243 Сталь. Метод испытаний и оценки макроструктуры

ГОСТ 12344 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения углерода

ГОСТ 12345 (ИСО 671—82, ИСО 4935—89) Стали легированные и высоколегированные. Методы определения серы

ГОСТ 12346 (ИСО 439—82, ИСО 4829-1—86) Стали легированные и высоколегированные. Методы определения кремния

ГОСТ 12347 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения фосфора

ГОСТ 12348 (ИСО 629—82) Стали легированные и высоколегированные. Методы определения марганца

ГОСТ 12350 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения хрома

ГОСТ 12351 (ИСО 4942:1988, ИСО 9647:1989) Стали легированные и высоколегированные. Методы определения ванадия

ГОСТ 12352 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения никеля

ГОСТ 12354 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения молибдена

ГОСТ 12357 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения алюминия

ГОСТ 12360 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения бора

ГОСТ 14019 (ИСО 7438:1985) Материалы металлические. Метод испытания на изгиб

ГОСТ 14192 Маркировка грузов

ГОСТ 14637 (ИСО 4995-78) Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного качества. Технические условия

ГОСТ 14959 Металлопродукция из рессорно-пружинной нелегированной и легированной стали. Технические условия

ГОСТ 15846 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 18895 Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа *

ГОСТ 19903 Прокат листовой горячекатаный. Сортамент

ГОСТ 22235 Вагоны грузовые магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие требования по обеспечению сохранности при производстве погрузочно-разгрузочных и маневровых работ

ГОСТ 22536.0 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Общие требования к методам анализа

ГОСТ 22536.1 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения общего углерода и графита

ГОСТ 22536.2 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения серы

ГОСТ 22536.3 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы опре-

---

*В Российской Федерации может быть использован ГОСТ Р 54153–2010 «Сталь. Метод атомно-эмиссионного спектрального анализа».

деления фосфора

ГОСТ 22536.4 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения кремния

ГОСТ 22536.5 (ИСО 629-82) Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения марганца

ГОСТ 22536.6 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения мышьяка

ГОСТ 22536.7 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения хрома

ГОСТ 22536.8 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения меди

ГОСТ 22536.9 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения никеля

ГОСТ 22536.10 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения алюминия

ГОСТ 22727 Прокат листовой. Методы ультразвукового контроля

ГОСТ 26877 Металлопродукция. Методы измерений отклонений формы

ГОСТ 28473 Чугун, сталь, ферросплавы, хром, марганец металлические. Общие требования к методам анализа

ГОСТ 33439 Металлопродукция из черных металлов и сплавов на железоникелевой и никелевой основе. Термины и определения по термической обработке

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на докумен дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отме-

нен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 33439, [1], а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 **прокат толстолистовой:** Листовой прокат толщиной 4,0 мм и более, со свободной деформацией кромки обычно прямоугольного сечения, с кромкой в состоянии поставки или обрезанной на ножницах, или огневой (плазменной), или другой резкой, поставляемый в листах и рулонах.

3.2

прокат широкополосный универсальный: Плоская продукция без обрезки продольных кромок, прокатываемая с четырех сторон или в прямоугольном калибре, и поставляемая в листах.

[ГОСТ 19281—2014, пункт 3.3]

3.3 Допускается применение следующих терминов для проката:

- **листы:** толстолистовой в листах и широкополосный универсальный прокат;

- **рулоны**: толстолистовой прокат в рулонах.

3.4

высокий отпуск: Технологический процесс нагрева проката ниже температуры Ac_1, выдержки и охлаждения его с заданной скоростью или на спокойном воздухе.

[ГОСТ 19281—2014, пункт 3.23]

Примечание – Ac_1 – температура точки фазового превращения, при которой начинается образование аустенита при нагревании.

3.5

нормализующая прокатка: Технологический процесс прокатки, при котором деформация на конечной стадии происходит в заданном интервале температур, что позволяет получить прокат в состоянии, аналогичном нормализованному, в результате чего она имеет такие же механические свойства, как после нормализации.

Адаптировано из [ГОСТ 19281—2014, пункт 3.9]

4 Обозначения

В настоящем стандарте применены приведенные в таблице 1 условные обозначения характеристик проката, используемые при оформлении заказа.

Таблица 1 - Условные обозначения характеристик проката

Характеристика проката	Номер пункта настоящего стандарта	Условное обозначение характеристики
Точность прокатки по толщине толстолистового проката:		
- повышенная	7.2.1	А
- обычная	7.1.3	Б
Длина широкополосного проката:		
- немерная	7.1.3	НД
- мерная	7.2.2	МД
- кратная мерной	7.2.2	КД
Вид плоскостности проката:		
- нормальная	7.1.3, 7.1.4	ПН
- улучшенная	7.2.3, 7.2.4	ПУ
- высокая	7.2.3	ПВ
- особо высокая	7.2.3	ПО
Ребровая кривизна (серповидность) широкополосного проката классов:		
- А	7.2.4	А
- Б	7.1.4	Б
Состояние кромок толстолистового проката:		
- необрезная	7.1.3, 7.1.4	НО
- обрезная	7.2.5, 7.3.6	О
Состояние поставки проката:		
- без термической обработки	7.1.5, 7.1.6, 7.2.8, 7.2.11	ГК
- термически обработанный	7.2.6, 7.2.7, 7.3.8	ТО
Твердость проката толщиной до 100 мм включ. в состоянии поставки:		
- без термической обработки, после контролируемой прокатки, в термически обработанном состоянии	7.1.10; 7.2.7, таблица 2	ТВ1
- без термической обработки и со станов непрерывной прокатки с нормами для отожженного или высокоотпущенного проката	7.2.8, таблица 2	ТВ2
Контроль твердости проката толщиной св. 100 мм	7.3.9	ТВ3

Окончание таблицы 1

Характеристика проката	Номер пункта настоящего стандарта	Условное обозначение характеристики
Механические свойства: - проката толщиной до 100 мм включ. в состоянии поставки или на нормализованных заготовках - толстолистового проката толщиной до 100 мм включ., поставляемого без термической обработки или со станов непрерывной прокатки, с нормами для отожженного или высокоотпущенного проката - на заготовках в нормализованном состоянии размером, определяемым заказчиком - на заготовках после закалки с отпуском размером, определяемым заказчиком - толстолистового проката в листах из стали марки 20 толщиной от 10 до 14 мм включ. после контролируемой прокатки	7.2.9, таблица 3 7.2.10, таблица 3 7.3.10, таблица 5 7.3.11, таблица 6 7.3.19, таблица 7	М1 М2 М3 М4 М5
Нормированная ударная вязкость при температуре минус 20 °С для проката толщиной до 100 мм включ.	7.2.11	КУВ1
Контроль ударной вязкости при температуре минус 20 °С, минус 40 °С и минус 50 °С для проката из стали спокойных марок	7.3.12	КУВ2
Прокат толщиной до 60 мм включительно с испытанием на изгиб в холодном состоянии на 180°	7.2.12	КИ
Нормированная в баллах макроструктура проката толщиной более 10 мм	7.3.14	КМС
Гарантия глубины обезуглероживания не более 2 % на сторону	7.3.7	1С
Очистка от окалины	7.3.15	УО
Зачистка заусенцев, полученных при обрезке толстолистового проката и порезке широкополосного проката на мерные длины	7.3.17	УЗ
Ультразвуковой контроль сплошности металла	7.3.13	1УЗК, 2УЗК, 3УЗК
Гарантия свариваемости	7.3.16	ГС
Вид заполнения документа о качестве с указанием: - соответствие проката настоящему стандарту - всех видов проведенных испытаний	 8.3 8.3	 ДК1 ДК2

5 Классификация и сортамент

5.1 Классификация

Прокат подразделяют:

а) по химическому составу:

- из нелегированной стали;
- из легированной стали.

б) по степени раскисления:

- кп – из кипящей стали;
- пс – из полуспокойной стали;
- без индекса в обозначении марки – из спокойной стали;

в) по виду поставки:

- листовой;
- рулонный;

г) по длине – в соответствии со стандартами на сортамент;

д) по состоянию поставки:

- без термической обработки (в горячекатаном состоянии) – ГК;
- термически обработанный (ТО):
  - отожженный (ОТ);
  - высококотпущенный (ВО);
  - нормализованный (Н), в том числе:
    - с прокатного нагрева (нормализующая прокатка) – НП;
    - с отпуском – Н+О;
- термомеханически обработанный – после контролируемой прокатки, в том числе с ускоренным охлаждением (КП).

е) по контролю механических свойств:

- в состоянии поставки (М2);
- образцах, вырезанных из заготовок:
  - в нормализованном состоянии (М1, М3);
  - после закалки с отпуском (М4).

5.2 Сортамент

5.2.1 Прокат изготовляют толщиной:

4 – 160 мм – листовой;

4 – 25 мм – рулонный;

6 – 60 мм – широкополосный универсальный.

Конкретные размеры проката согласовывают при оформлении заказа.

5.2.2 По размерам и предельным отклонениям по ним прокат должен соответствовать требованиям:

- толстолистовой – ГОСТ 19903;
- широкополосный универсальный – ГОСТ 82.

6 Условия заказа

6.1 Заказчик должен указать в заказе изготовителю все требования, необходимые для поставки проката, в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

6.2 Основные требования, указываемые при оформлении заказа:

- вид проката;
- объем поставки;
- класс точности – для толстолистового проката или ребровой кривизны (серповидности) – для широкополосного универсального;
- плоскостность;
- характер кромки;
- размеры для:

  листов – толщина, ширина, длина;

  рулонов – толщина, ширина, внутренний и наружный диаметр;
- марка стали;
- состояние поставки;
- твердость;
- дополнительные требования (при необходимости);
- вид заполнения документа о качестве;
- обозначение настоящего стандарта.

7 Технические требования

7.1 Характеристики базового исполнения

7.1.1 Прокат изготовляют из стали:

- нелегированной марок: 08кп, 08пс, 08, 08Ю,10кп, 10пс, 10, 10Г2,15кп, 15пс, 15, 15Г, 20кп, 20пс, 20, 20Г, 25, 30, 30Г, 35, 35Г2, 40, 40Г,45, 50, 50Г, 55, 60, 60Г, 65, 65Г, 70, 70Г;

- легированной марок: 20Х, 30Х, 38ХА, 40Х, 45Х.

Примечание – Из стали марки 08Ю изготовляют только толстолистовой прокат.

7.1.2 Химический состав стали по плавочному анализу ковшовой пробы и предельные отклонения в готовом прокате должны соответствовать:

- марок 08кп, 08пс, 08, 10кп, 10пс, 10, 10Г2, 15кп, 15пс, 15, 15Г, 20кп, 20пс, 20, 20Г, 25, 30, 30Г, 35, 35Г2, 40, 40Г, 45, 50, 50Г, 55, 60 – требованиям ГОСТ 1050;

- марки 08Ю – требованиям ГОСТ 9045;

- марок 65, 70, 60Г, 65Г, 70Г – требованиям ГОСТ 14959;

- марок 20Х, 30Х, 38ХА, 40Х, 45Х – требованиям ГОСТ 4543.

7.1.3 Прокат толстолистовой обычной точности изготовления по толщине (Б), нормальной плоскостности (ПН), с необрезной кромкой (НО).

7.1.4 Прокат широкополосный универсальный немерной длины (НД), с ребровой кривизной (серповидностью) класса Б, нормальной плоскостности (ПН), с необрезной кромкой (НО).

7.1.5 Прокат толстолистовой без термической обработки (ГК) или после контролируемой прокатки (КП).

7.1.6 Прокат широкополосный универсальный без термической обработки (ГК).

7.1.7 Качество поверхности и требования к кромкам проката должны соответствовать требованиям ГОСТ 14637.

7.1.8 Расслоение в прокате не допускается.

7.1.9 В макроструктуре проката не должно быть видимых без применения увеличительных приборов расслоений, скоплений раскатанных пузырей, шлаковых включений и флокенов.

7.1.10 Твердость проката (ТВ1) толщиной до 100 мм включительно без термической обработки или после контролируемой прокатки должна соответствовать нормам, указанным в таблице 2.

Таблица 2 – Твердость проката

Марка стали	Без термической обработки или после контролируемой прокатки		Термически обработанный			
			Нормализованный		Отожженный или высокоотпущенный	
	Диаметр отпечатка, не менее	Твердость НВ, не более	Диаметр отпечатка, не менее	Твердость НВ, не более	Диаметр отпечатка, не менее	Твердость НВ, не более
08кп, 08пс, 08, 08Ю	5,3*	121*	5,3*	121*	5,2	131
10кп, 10пс, 10	5,3*	121*	5,3*	121*	5,1	137
15кп, 15пс, 15	4,9*	143*	4,9*	143*	5,0	143
20кп, 20пс, 20	4,7*	163*	4,7*	163*	4,8	156
25	4,6	170	4,6	170	4,6	170
30	4,5	179	4,5	179	4,5	179
35	4,2	207	4,2	207	4,4	187
40	4,1	217	4,1	217	4,4	187
45	4,0	229	4,0	229	4,3	197
50	3,9	241	3,9	241	4,2	207
55	3,8	255	3,8	255	4,1	217
60	3,8	255	3,8	255	4,0	229
65	3,8	255	3,8	255	4,0	229
70	3,7	269	3,7	269	4,0	229
15Г	4,7	163	4,7	163	4,7	163
20Г	4,3	197	4,3	197	4,5	179
30Г	4,1	217	4,1	217	4,4	187
40Г	4,0	229	4,0	229	4,2	207
50Г	3,8	255	3,8	255	4,1	217
60Г	3,7	269	3,7	269	4,0	229
65Г	3,6	285	3,6	285	4,0	229
70Г	+	+	+	+	4,0	229
10Г2	+	+	+	+	4,3	197
35Г2	+	+	+	+	4,2	207
20Х	4,5*	229*	4,5*	229*	4,5	179
30Х	+	+	+	+	4,4	187
38ХА	+	+	+	+	4,2	207
40Х	4,5*	302*	4,5*	302*	4,1	217
45Х	3,8*	302*	3,8*	302*	4,0	229

* Нормы твердости факультативны в течение двух лет с даты введения в действие настоящего стандарта. Результаты контроля указывают в документе о качестве.

Примечания

1 Для рулонного проката толщиной св. 12 до 25 мм включ. нормы твердости факультативны в течение двух лет с даты введения в действие настоящего стандарта. Результаты контроля указывают в документе о качестве.

2 Знак "+" означает, что контроль твердости проводят для набора статистических данных и результаты контроля указывают в документе о качестве.

7.2 Характеристики, устанавливаемые по требованию заказчика

Требования в заказе указывают путем ссылки на соответствующие пункты (например: «7.3.4») или на приведенные в них условные обозначения.

7.2.1 Прокат с массовой долей серы S от 0,020 % до 0,035 %.

7.2.2 Прокат с массовой долей серы S и фосфора P, уменьшенной по сравнению с нормами ГОСТ 1050, ГОСТ 4543, ГОСТ 9045 и ГОСТ 14959.

7.2.3 Прокат толстолистовой повышенной точности по толщине (А), улучшенной (ПУ), высокой (ПВ) и особо высокой (ПО) плоскостности по ГОСТ 19903.

7.2.4 Прокат широкополосный универсальный, мерной (МД) или кратной мерной длины (КД), улучшенной плоскостности (ПУ), с ребровой кривизной (серповидностью) класса А по ГОСТ 82.

7.2.5 Прокат толстолистовой толщиной до 100 мм включительно с обрезной кромкой (О).

7.2.6 Прокат толщиной до 100 мм включительно в термически обработанном состоянии (отожженном, высококотпущенном, нормализованном) – (ТО).

Вид термической обработки проката выбирает изготовитель и указывает в документе о качестве.

7.2.7 Прокат толщиной до 100 мм включительно в термически обработанном состоянии (ТО) с твердостью, приведенной в таблице 2 (ТВ1).

7.2.8 Прокат толщиной до 100 мм включительно из стали марок 08кп, 08пс, 08, 10кп, 10пс, 10, 15кп, 15пс, 15, 20кп, 20пс и 20 без термической обработки (ГК) и со станов непрерывной прокатки с твердостью в соответствии с нормами таблицы 2 для отожженного или высокоотпущенного проката (ТВ2).

7.2.9 Прокат толщиной до 100 мм включительно с механическими свойствами в соответствии с требованиями, приведенными в таблице 3 (М1).

Таблица 3 – Механические свойства проката

Марка стали	Толстолистовой прокат						Широкополосный универсальный нормализованный прокат или на нормализованных заготовках			
	без термической обработки или после контролируемой прокатки, или нормализованный			отожженный или высокоотпущенный						
	Предел текучести $\sigma_т$, Н/мм^2	Временное сопротивление $\sigma_в$, Н/мм^2	Относительное удлинение δ_5, %	Предел текучести $\sigma_т$, Н/мм^2	Временное сопротивление $\sigma_в$, Н/мм^2	Относительное удлинение δ_5, %	Предел текучести $\sigma_т$, Н/мм^2	Временное сопротивление $\sigma_в$, Н/мм^2	Относительное удлинение δ_5, %	Относительное сужение ψ, %
	не менее									
08кп, 08Ю	+	310	34	+	270	34	175	290	35	60
08пс	+	310	32	+	270	32	175	290	35	60
08	+	310	32	+	270	32	196	320	33	60
10кп	+	320	32	+	270	32	185	310	33	55
10пс	+	330	32	+	290	32	185	310	33	55
10	+	330	32	+	290	32	205	330	31	55
15кп	+	340	30	+	300	31	205	350	29	55
15пс	+	370	30	+	320	30	205	350	29	55
15	+	370	30	+	320	30	225	370	27	55
20кп	+	380	27	+	340	28	225	380	27	55
20пс	+	410	28	+	370	28	225	380	27	55
20	255*	410	28	225*	370	28	245	410	25	55
25	+	440	25	+	400	26	275	450	23	50
30	+	480	24	+	430	24	295	490	21	50
35	345*	520	21	+	480	22	315	530	20	45
40	340*	560	20	340*	520	21	335	570	19	45
45	355*	590	18	395*	550	19	355	600	16	40
50	+	630	16	+	580	17	+	+	+	+

Продолжение таблицы 3

Марка стали	Толстолистовой прокат						Широкополосный универсальный нормализованный прокат или на нормализованных заготовках			
	без термической обработки или после контролируемой прокатки, или нормализованный			отожженный или высокоотпущенный						
	Предел текучести $\sigma_т$, Н/мм^2	Временное сопротивление $\sigma_в$, Н/мм^2	Относительное удлинение δ_5, %	Предел текучести $\sigma_т$, Н/мм^2	Временное сопротивление $\sigma_в$, Н/мм^2	Относительное удлинение δ_5, %	Предел текучести $\sigma_т$, Н/мм^2	Временное сопротивление $\sigma_в$, Н/мм^2	Относительное удлинение δ_5, %	Относительное сужение ψ, %
	не менее									
55	395*	620*	19,5*	+	+	+	+	+	+	+
60	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
65	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
70	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
15Г	+	420	28	+	380	29	+	+	+	+
20Г	+	440	27	+	400	28	+	+	+	+
30Г	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
40Г	330*	590*	20*	+	+	+	+	+	+	+
50Г	+	+	+	370*	670*	21,5*	+	+	+	+
60Г	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
65Г	415*	740	12	310*	590*	20*	+	+	+	+
70Г	+	780	10	+	+	+	+	+	+	+
10Г2	+	440	28	+	400	29	+	+	+	+
35Г2	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
20Х	285*	530*	15*	+	+	+	+	+	+	+
30Х	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
40Х	350*	630*	14*	+	+	+	+	+	+	+
45Х	550*	810*	12*	+	+	+	+	+	+	+

Окончание таблицы 3

Марка стали	Толстолистовой прокат						Широкополосный универсальный нормализованный прокат или на нормализованных заготовках			
	без термической обработки или после контролируемой прокатки, или нормализованный			отожженный или высокоотпущенный						
	Предел текучести $\sigma_т$, Н/мм^2	Временное сопротивление $\sigma_в$, Н/мм^2	Относительное удлинение δ_5, %	Предел текучести $\sigma_т$, Н/мм^2	Временное сопротивление $\sigma_в$, Н/мм^2	Относительное удлинение δ_5, %	Предел текучести $\sigma_т$, Н/мм^2	Временное сопротивление $\sigma_в$, Н/мм^2	Относительное удлинение δ_5, %	Относительное сужение ψ, %
	не менее									
38ХА	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

* Нормы механических свойств факультативны в течение двух лет с даты введения в действие настоящего стандарта. Результаты контроля указывают в документе о качестве.

Примечания

1 Для стали марки 08Ю нормы распространяются только на толстолистовой прокат.

2 Для рулонного проката толщиной св. 12 до 25 мм включ. нормы механических свойств факультативны в течение двух лет с даты введения в действие настоящего стандарта. Результаты контроля указывают в документе о качестве.

3 Для проката толщиной св. 20 мм допускается снижение норм относительного удлинения на 0,25 % абс. на каждый миллиметр увеличения толщины проката, но не более чем на 2 % для проката толщиной до 32 мм включ. и на 3 % – для проката толщиной св. 32 мм.

4 Для отожженного проката из стали марок 35, 40, 45 и 50 мм допускается снижение норм временного сопротивления на 39 Н/мм^2.

6 Знак "+" означает, что характеристику контролируют для набора статистических данных. Результаты контроля указывают в документе о качестве.

7.2.10 Прокат толщиной до 100 мм включительно из стали марок 08кп, 08пс, 08, 10кп, 10пс, 10, 15кп, 15пс, 15, 20кп, 20пс и 20 без термической обработки и со станов непрерывной прокатки с механическими свойствами в соответствии с нормами таблицы 3 для отожженного или высокоотпущенного проката (М2).

7.2.11 Прокат без термической обработки, после контролируемой прокатки или нормализованный толщиной до 100 мм включительно из стали марок 10, 15, 20, 15Г и 20Г с нормированной ударной вязкостью KCU не менее 29 Дж/см^2 при температуре испытания минус 20 °С (КУВ1).

7.2.12 Прокат толщиной до 60 мм включительно с испытанием на изгиб в холодном состоянии на 180° при толщине оправки, указанной в таблице 4 (КИ).

В месте изгиба не должно быть излома, расслоений и трещин, видимых невооруженным глазом.

Таблица 4 – Испытание на изгиб в холодном состоянии

Марка стали	Толщина оправки d при толщине проката *a*	
	до 20 мм включ.	св. 20 мм
08кп, 08пс, 08, 08Ю, 10кп, 10пс, 10, 15кп, 15пс	d= 0,5 *a*	d= *a*
15, 20кп, 20пс, 20	d= *a*	d= 2 *a*
25, 30, 35	d= 2 *a*	d= 3 *a*

7.3 Характеристики, устанавливаемые по согласованию изготовителя с заказчиком

Требования в заказе указывают путем ссылки на соответствующие пункты (например: «7.3.4») или на приведенные в них условные обозначения.

7.3.1 Прокат с нормированной суммарной массовой долей серы и фосфора.

7.3.2 Прокат с пониженной массовой долей остаточных элементов в стали относительно норм ГОСТ 1050, ГОСТ 4543, ГОСТ 9045 и ГОСТ 14959.

7.3.3 Прокат с увеличенной массовой долей остаточных элементов (хрома Cr, никеля Ni, меди Cu) в стали, выплавленной скрап- или скрап-рудным процессом, относительно норм ГОСТ 1050, ГОСТ 4543, ГОСТ 9045 и ГОСТ 14959.

7.3.4 Прокат с уточнением требований к сортаменту относительно ГОСТ 19903 и ГОСТ 82.

7.3.5 Прокат толстолистовой длиной от 1,5 до 5 м включительно.

7.3.6 Прокат толстолистовой толщиной более 100 мм с обрезной кромкой (О).

7.3.7 Прокат из стали с массовой долей углерода С в марке по нижнему пределу не менее 0,3 % с гарантией глубины обезуглероживания (феррит + переходная зона) не более 2 % на сторону от фактической толщины листа (1С).

7.3.8 Прокат толщиной свыше 100 мм в термически обработанном состоянии (отожженном, высококотпущенном, нормализованном) – (ТО).

Вид термической обработки проката выбирает изготовитель и указывает в документе о качестве.

7.3.9 Прокат толщиной свыше 100 мм с контролем твердости (ТВ3).

Нормы твердости согласовывают при оформлении заказа.

7.3.10 Прокат с нормированными механическими свойствами, определяемыми на образцах, вырезанных из нормализованных заготовок, размером указанным заказчиком, в соответствии с требованиями, указанными в таблице 5 (М3).

Таблица 5 – Механические свойства в нормализованном состоянии

Марка стали	Толщина, мм	Механические свойства			
		Предел текучести $\sigma_{0,2}$, Н/мм^2, не менее	Временное сопротивление $\sigma_в$, Н/мм^2	Относительное удлинение δ_5, %	
				вдоль	поперек
				направления прокатки	
				не менее	
20	До 100 включ.	230	400–550	27	25
	Св. 100 до 160 включ.	210	380–520	25	23
25	До 16 включ.	260	420–570	25	23
	Св. 16 до 100 включ.	240	420–570	25	23
	Св. 100 до 160 включ.	220	400–550	23	21
30	До 16 включ.	280	450–630	23	21
	Св. 16 до 100 включ.	250	450–630	23	21
	Св. 100 до 160 включ.	230	430–610	21	19
35	До 16 включ.	300	480–670	21	19
	Св. 16 до 100 включ.	270	480–670	21	19
	Св. 100 до 160 включ.	245	460–650	19	17
40	До 16 включ.	320	530–720	19	17
	Св. 16 до 100 включ.	290	530–720	19	17
	Св. 100 до 160 включ.	260	510–700	17	15
45	До 16 включ.	340	580–770	17	15
	Св. 16 до 100 включ.	305	580–770	17	15
	Св. 100 до 160 включ.	275	560–750	15	13
50	До 16 включ.	355	600–820	16	14
	Св. 16 до 100 включ.	320	600–820	16	14
	Св. 100 до 160 включ.	290	580–800	14	12

Окончание таблицы 5

Марка стали	Толщина, мм	Механические свойства			
		Предел текучести $\sigma_{0,2}$, Н/мм^2, не менее	Временное сопротивление $\sigma_в$, Н/мм^2	Относительное удлинение δ_5, %	
				вдоль	поперек
				направления прокатки	
				не менее	
55	До 16 включ.	370	630–870	15	13
	Св. 16 до 100 включ.	330	630–870	15	13
	Св. 100 до 160 включ.	300	610–850	13	11
60	До 16 включ.	380	650–920	14	12
	Св. 16 до 100 включ.	340	650–920	14	12
	Св. 100 до 160 включ.	310	630–880	12	10
Примечание – Для рулонного проката толщиной св. 12 до 25 мм включ. нормы механических свойств факультативны в течение двух лет с даты введения в действие настоящего стандарта. Результаты контроля указывают в документе о качестве.					

7.3.11 Прокат с нормированными механическими свойствами, определяемыми на образцах, вырезанных из термически обработанных (закалка с отпуском) заготовок, размером указанным заказчиком, в соответствии с требованиями, указанными в таблице 6 (М4).

Таблица 6 – Механические свойства после закалки с отпуском

Марка стали	Для проката толщиной, мм														
	до 16 включ.					св. 16 до 40 включ.					св. 40 до 100 включ.				
	Предел текучести $\sigma_{0,2}$, Н/мм^2	Временное сопротивление $\sigma_в$, Н/мм^2	Относительное удлинение δ_5, %	Относительное сужение ψ, %	Работа удара KV, при температуре испытания +20 °С, Дж	Предел текучести $\sigma_{0,2}$, Н/мм^2	Временное сопротивление $\sigma_в$, Н/мм^2	Относительное удлинение δ_5, %	Относительное сужение ψ, %	Работа удара KV, при температуре испытания + 20 °С, Дж	Предел текучести $\sigma_{0,2}$, Н/мм^2	Временное сопротивление $\sigma_в$, Н/мм^2	Относительное удлинение δ_5, %	Относительное сужение ψ, %	Работа удара KV, при температуре испытания + 20 °С, Дж
	не менее		не менее					не менее					не менее		
20	350	550-700	20	50	50	300	500-650	22	50	50	–	–	–	–	–
25	370	550-700	19	45	45	320	500-650	21	50	45	–	–	–	–	–
30	400	600-750	18	40	40	350	550-700	20	45	40	300	500-650	21	50	40
35	430	630-780	17	40	35	370	600-750	19	45	35	320	550-700	20	50	35
40	460	650-800	16	35	30	400	630-780	18	40	30	350	600-750	19	45	30
45	500	700-850	14	35	25	430	650-800	16	40	25	370	630-780	17	45	25
50	520	750-900	13	30	+	460	700-850	15	35	+	400	650-800	16	40	+
55	550	800-950	12	30	+	500	750-900	14	35	+	430	700-850	15	40	+
60	580	850-1000	11	25	+	520	800-950	13	30	+	450	750-900	14	35	+
30Х	650	850-1000	12	40	35	550	750-900	14	45	40	410	650-800	15	50	45
38ХА	750	950-1150	11	35	30	630	850-1000	13	40	35	510	750-900	14	40	35
40Х	800	1000-1200	10	30	30	660	900-1100	12	35	35	560	800-950	14	40	35

Примечания

1 Для рулонного проката толщиной св. 12 до 25 мм нормы механических свойств факультативны в течение двух лет с даты введения в действие настоящего стандарта. Результаты контроля указывают в документе о качестве.

2 Нормы механических свойств для проката из стали марки 30 приведены для толщин до 63 мм.

3 Знак "–" означает, что характеристику не нормируют и не контролируют.

4 Знак "+" означает, что характеристику определяют для набора статистических данных. Результаты указывают в документе о качестве.

7.3.12 Прокат из спокойных марок стали с контролем ударной вязкости (KCU) при температуре испытания минус 20 °С, минус 40 °С или минус 50 °С (КУВ2). Марку стали, температуру испытания и нормы ударной вязкости согласовывают в заказе.

7.3.13 Прокат с ультразвуковым контролем сплошности (1УЗК, 2УЗК, 3УЗК).

Нормы сплошности – в соответствии с классами 1, 2, 3 по ГОСТ 22727.

7.3.14 Прокат толщиной более 10 мм с нормированной в баллах макроструктурой (КМС).

Требования к макроструктуре и способы ее оценки согласовывают при оформлении заказа.

7.3.15 Прокат, очищенный от окалины (УО). Способ удаления окалины выбирает изготовитель.

7.3.16 Прокат с гарантией свариваемости (ГС). Свариваемость обеспечивается технологией изготовления и химическим составом.

7.3.17 Прокат с зачисткой заусенцев (УЗ), полученных при обрезке толстолистового проката и порезке широкополосного проката на мерные длины.

7.3.18 Прокат из стали марки 20 с полистным испытанием механических свойств.

7.3.19 Прокат толстолистовой в листах из стали марки 20 толщиной от 10 до 14 мм включительно после контролируемой прокатки с нормами механических свойств, указанных в таблице 7 (М5).

Таблица 7

Марка стали	Механические свойства, не менее				
	Предел текучести $\sigma_{0,2}$, Н/мм^2	Временное сопротивление $\sigma_в$, Н/мм^2	Относительное удлинение δ_5, %	Ударная вязкость KCU^{-20}, Дж/см^2	Ударная вязкость после механического старения $KCU^{+20^{+15}_{-10}}$, Дж/см^2
20	275	430	29	126	99

7.4 Примеры условных обозначений проката при заказе приведены в приложении А.

7.5 Маркировка проката – в соответствии с требованиями ГОСТ 7566.

7.5.1 Транспортная маркировка – в соответствии с требованиями ГОСТ 14192.

7.6 Упаковка, формирование пачек и связок проката – в соответствии с требованиями ГОСТ 7566.

7.6.1 Упаковка проката для районов Крайнего Севера и приравненных к ним районов – в соответствии с требованиями ГОСТ 15846.

7.6.2 Прокат, очищенный от окалины методом травления, должен смазываться с обеих сторон нейтральным маслом или нейтральным маслом с добавкой ингибитора.

8 Правила приемки

8.1 Общие правила приемки проката – по ГОСТ 7566.

8.2 Прокат предъявляют к приемке партиями.

Партия должна состоять из листов, рулонов или полос одной марки стали, одного размера по толщине, одного режима термической обработки – для термически обработанного проката, а для проката из слитков и с установок непрерывной разливки (УНРС) – из одной плавки-ковша.

В партиях с установок непрерывной разливки (УНРС) разница по массовой доле углерода в стали не должна превышать 0,04 %, а по массовой доле марганца – 0,15 %.

Допускается формирование партии проката базового исполнения из стали нескольких плавок.

8.3 Каждую партию проката сопровождают документом о качестве, оформленным в соответствии с ГОСТ 7566.

В соответствии с заказом документ о качестве имеет два вида заполнения:

- с указанием: «Прокат соответствует ГОСТ 1577» – (ДК1);

- с указанием результатов всех видов проведенных испытаний, в том числе дополнительных, – (ДК2).

Примечание – При отсутствии в заказе вида документа о качестве документ оформляют по усмотрению изготовителя.

8.4 Для проверки качества от партии проката отбирают:

- для химического анализа - пробы по ГОСТ 7565.

Изготовитель проводит контроль химического состава по плавочному анализу ковшовой пробы, в случае необходимости – в готовом прокате;

- для контроля качества поверхности – все листы, рулоны и полосы;

- для контроля размеров – два листа, рулона или две полосы, при полистной прокатке – все листы, рулоны или полосы;

- для контроля отклонений формы – два листа, рулона или полосы;

- для контроля твердости и механических свойств, макроструктуры, проведения испытаний на изгиб в холодном состоянии – один лист, рулон или одну полосу.

При поставке проката в термически обработанном состоянии контрольные листы отбирают из середины садки. При термической обработке проката в проходных термических печах контрольные листы отбирают произвольно.

От проката, изготовленного на станах непрерывной прокатки и не требующего термической обработки, пробы отбирают от наружного витка рулона.

8.5 При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей повторные испытания проводят по ГОСТ 7566.

9 Методы испытаний

9.1 Химический анализ стали проводят по ГОСТ 12344 – ГОСТ 12352, ГОСТ 12354, ГОСТ 12357, ГОСТ 12360, ГОСТ 18895, ГОСТ 22536.0 – ГОСТ 22536.10, ГОСТ 28473 или другими методами, обеспечивающими необходимую точность определения.

Для стали с установок непрерывной разливки (УНРС) разницу по массовой доле углерода и марганца в партии устанавливают по плавочному анализу ковшовой пробы.

9.2 Геометрические размеры и отклонение от плоскостности определяют при помощи измерительных инструментов по ГОСТ 162, ГОСТ 166, ГОСТ 427, ГОСТ 7502, ГОСТ 26877 или инструментов, аттестованных по ГОСТ 8.001 или ГОСТ 8.326.

Толщину проката измеряют на расстоянии не менее 100 мм от торцов и 40 мм от кромок.

9.3 Отбор проб для механических испытаний по таблице 3 и 7 и технологических испытаний проводят по ГОСТ 7564.

Отбор проб для механических испытаний по таблицам 5 и 6 проводят в соответствии с приложением Б.

9.4 Качество поверхности проката контролируют визуально. Прокат на отсутствие расслоений контролируют осмотром кромок и торцов без применения увеличительных приборов. Допускается использование приборов типа ИГТ-10НК или других приборов подобного класса. При визуальном обнаружении расслоения качество проката дополнительно проверяют снятием стружки. При этом раздвоение стружки служит признаком несплошности металла.

Допускается у заказчика отсутствие расслоения контролировать после порезки.

9.5 От каждого отобранного для контроля листа, рулона или полосы отбирают:

- для испытания на растяжение и изгиб на 180 ° – по одному образцу;
- для испытаний на ударный изгиб – два образца от проката толщиной 5 мм и более;
- для испытаний на ударный изгиб после механического старения – два образца;
- для проверки макроструктуры – один поперечный темплет длиной 250 мм из средней части ширины проката;
- для проверки твердости – по два образца: один с краю, другой из средней части ширины проката;
- для контроля глубины обезуглероживания – один образец с края ширины проката.

9.6 Испытание на растяжение проводят по ГОСТ 1497.

Образцы для испытаний механических свойств широкополосного универсального проката (см. таблицу 3), поставляемого без термической обработки, изготовляют из нормализованных заготовок толщиной 25 мм. При толщине полосы менее 25 мм нормализацию проводят на заготовках, равных толщине полосы.

9.7 Образцы для испытаний на растяжение и ударную вязкость (по таблицам 5 и 6) вырезают из термически обработанных заготовок размером, указанным заказчиком.

9.8 Испытание на изгиб проводят по ГОСТ 14019.

9.9 Рекомендуемые режимы термической обработки заготовок для проведения испытаний механических свойств по таблицам 5 и 6 приведены в приложении В.

9.10 Испытание на ударный изгиб проводят по ГОСТ 9454 на образцах типов 1, 2, 3 (KCU) и 11 (KV).

Режим термической обработки заготовок (образцов) для определения ударной вязкости при температуре минус 20 °С, минус 40 °С или минус 50 °С проката из спокойных марок стали устанавливают по согласованию изготовителя с заказчиком.

9.11 Испытание на ударный изгиб после механического старения проводят по ГОСТ 7268.

9.12 Определение твердости проводят по ГОСТ 9012.

9.13 Контроль макроструктуры проводят методом травления по ГОСТ 10243. Изготовитель может гарантировать требования по макроструктуре без проведения контроля.

Методику и шкалы для контроля макроструктуры проката в толщинах более 10 мм устанавливают по согласованию изготовителя с заказчиком.

9.14 Определение глубины обезуглероживания проводят по ГОСТ 1763.

9.15 Ультразвуковой контроль проводят по ГОСТ 22727.

9.16 Для контроля макроструктуры, механических свойств, твердости и обезуглероживания допускается применять неразрушающие и статистические методы контроля по методике, утвержденной в установленном порядке.

В технически обоснованных случаях по требованию заказчика производят контроль механических свойств по ГОСТ 1497 и ГОСТ 9454.

10 Транспортирование и хранение

10.1 Транспортирование и хранение проката – в соответствии с требованиями ГОСТ 7566.

10.2 Транспортирование проката проводят транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

10.3 При транспортировании проката железнодорожным транспортом вид отправки – повагонный.

Погрузка, крепление и размещение проката должны осуществляться в соответствии с техническими условиями погрузки и крепления грузов, утвержденными ОАО «РЖД» и ГОСТ 22235.

11 Требования безопасности и охраны окружающей среды

Прокат пожаро- и взрывобезопасен, нетоксичен и не требует специальных мер при транспортировании, хранении и переработке.

12 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие проката требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Приложение А
(обязательное)

Схема и примеры условных обозначений проката

Прокат толстолистовой в листах нормальной точности по толщине (Б), нормальной плоскостности (ПН), с необрезной кромкой (НО), размерами 6х700х6000 мм по ГОСТ 19903–2015, из стали марки 20, с твердостью по таблице 2 (ТВ1), без термической обработки (ГК), с заполнением документа о качестве вида ДК1:

Лист $\dfrac{\text{Б–ПН–НО–6×700×6000 ГОСТ 19903–2015}}{\text{20–ТВ1–ГК–ДК1 ГОСТ 1577–}}$

Прокат толстолистовой в листах нормальной точности по толщине (Б), нормальной плоскостности (ПН), с обрезной кромкой (О), размерами 6х700х6000 мм по ГОСТ 19903–2015, из стали марки 20, с твердостью по таблице 2 (ТВ1), механическими свойствами по таблице 3 (М1), с испытанием на изгиб в холодном состоянии (КИ), термически обработанный (ТО), с заполнением документа о качестве вида ДК2:

Лист $\dfrac{\text{Б–ПН–О–6×700×6000 ГОСТ 19903–2015}}{\text{20–ТВ1–М1–КИ–ТО–ДК2 ГОСТ 1577–}}$

Прокат толстолистовой в листах нормальной точности по толщине (Б), нормальной плоскостности (ПН), с необрезной кромкой (НО), размерами 8х800х6000 мм по ГОСТ 19903–2015, из стали марки 08, с твердостью по таблице 2 для отожженного или высокоотпущенного проката (ТВ2), с механическими свойствами по таблице 3 для отожженного или высокоотпущенного проката (М2), без термической обработки (ГК), с заполнением документа о качестве вида ДК1:

Лист $\dfrac{\text{Б–ПН–НО–8×800×6000 ГОСТ 19903–2015}}{\text{08–ТВ2–М2–ГК–ДК1 ГОСТ 1577–}}$

Прокат широкополосный универсальный немерной длины (НД), улучшенной плоскостности (ПУ), с ребровой кривизной (серповидностью) класса А, с необрезной кромкой (НО), размерами 6х700х6000 мм по ГОСТ 82, из стали марки 35, с твердостью по таблице 2 (ТВ1), с механическими свойствами по таблице 5 (М3), с гарантией обезуглероживания не более 2% на сторону (1С), с ультразвуковым контролем сплошности класса 2 (2УЗК), без термической обработки (ГК), с заполнением документа о качестве вида ДК2:

Полоса $\dfrac{\text{НД–ПУ–А–НО–6×700×6000 ГОСТ 82–70}}{\text{35–ТВ1–М3–1С–2УЗК–ГК–ДК2 ГОСТ 1577–}}$

Прокат широкополосный универсальный немерной длины (НД), нормальной плоскостности (ПН), с ребровой кривизной (серповидностью) класса Б, с необрезной кромкой (НО), размерами 6х700х6000 мм по ГОСТ 82, из стали марки 15Г, с твердостью по таблице 2 (ТВ1), с массовой долей серы S 0,020 %, с гарантией обезуглероживания не более 2% на сторону (1С), с ультразвуковым контролем сплошности класса 2 (2УЗК), без термической обработки (ГК), с заполнением документа о качестве вида ДК2:

Полоса $\dfrac{\text{НД–ПН–Б–НО–6×700×6000 ГОСТ 82–70}}{\text{15Г–ТВ1–1С–2УЗК–ГК–ДК2 ГОСТ 1577–}}$ *с учетом 7.2.1*

Прокат толстолистовой в рулонах нормальной точности по толщине (Б), нормальной плоскостности (ПН), с необрезной кромкой (НО), размерами 10х800 мм по ГОСТ 19903–2015, из стали марки 20, с твердостью по таблице 2 (ТВ1), механическими свойствами по таблице 3 (М4), без термической обработки (ГК), с заполнением документа о качестве вида ДК1:

Рулон $\dfrac{\text{Б–ПН–НО–10×800 ГОСТ 19903–2015}}{\text{20–ТВ1–М4–ГК–ДК1 ГОСТ 1577–}}$

Приложение Б
(обязательное)

Схема отбора проб для контроля механических свойств, приведенных в таблицах 5 и 6



b – ширина проката; *A* и *B* – место отбора проб

Рисунок 1 – Схемы отбора проб

Таблица Б.1 – Положение образца относительно поверхности проката

Вид испытания	Толщина, мм	Положение продольной оси образца по отношению к направлению прокатки		Положение образца относительно поверхности, мм
		менее 600 мм	600 мм и более	
На растяжение	До 30 включ.	Вдоль	Поперек	
	Св.30	Вдоль	Поперек	

Окончание таблицы Б.1

Вид испытания	Толщина, мм	Положение продольной оси образца по отношению к направлению прокатки		Положение образца относительно поверхности, мм
		менее 600 мм	600 мм и более	
На ударный изгиб (надрез вертикально к прокатываемой поверхности)	Св.10	Вдоль	Вдоль	* 

* Для проката толщиной от 5 до 10 мм ширина образца равна толщине проката, высота – 10 мм.

По согласованию изготовителя с заказчиком для проката толщиной свыше 30 мм образец вырезают на расстоянии ¼ толщины проката.

Приложение В
(справочное)

Режимы термической обработки заготовок для контроля механических свойств, приведенных в таблицах 5 и 6

Таблица В.1

Марка стали	Режимы термической обработки, °С			
	Нормализация	Закалка		Отпуск, охлаждение на воздухе
		в воде	в масле	
20	880-910	860-890	–	540-680
25	880-910	860-890	–	
30	870-900	850-880	–	
35	860-890	840-870	850-880	
40	850-880	830-860	840-870	
45	840-870	820-850	830-860	
50	835-865	810-840	820-850	
55	830-860	805-835	815-845	
60	820-850	800-830	810-840	
30Х	860-900	840-870	850-880	
38ХА	845-885	825-855	835-865	
40Х	840-880	820-850	830-860	

Библиография

[1] ЕН 10020:2000* (EN 10020:2000) Определение и классификация марок стали (Definition and classification of grades of steel)

* В Российской Федерации может быть использован ГОСТ Р 54384–2011 (ЕН 10020:2000) Сталь. Определение и классификация по химическому составу и классам качества

УДК 669.14-122:006.354 МКС 77.140.50

Ключевые слова: прокат, толстолистовой, широкополосный универсальный, термины и определения, классификация, сортамент, химический состав стали, механические свойства, твердость, качество поверхности, правила приемки; методы испытаний; требования безопасности и охраны окружающей природной среды; гарантии изготовителя

Директор ЦССМ
ГНЦ ФГУП «ЦНИИчермет им.
И.П. Бардина», ответственный
секретарь ТК 375/МТК 120 — С.А. Горшков

Зав. сектором нелегированных и легированных сталей ЦССМ
ГНЦ ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» — Н.А. Соколова

Старший научный сотрудник сектора нелегированных и легированных сталей ЦССМ
ГНЦ ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» — Л.С. Чуднова

Младший научный сотрудник сектора нелегированных и легированных сталей ЦССМ
ГНЦ ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» — Р.Н. Хадиева